

# Malta Universale LECALITE

**Malta premiscelata per la posa di murature  
in Lecablocco Tramezza Lecalite.**



## Campi di applicazione

- Posa dei blocchi Lecalite: la Malta, lavorata a consistenza fluida, deve essere colata negli incastri femmina del blocco rivolti verso l'alto.

## Modalità di impiego

Come malta per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite:

- Si consiglia di miscelare in un recipiente il contenuto di un sacco con circa 6 litri di acqua pulita (malta a consistenza fluida). Si consiglia la miscelazione con un agitatore meccanico.
- Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti prima dell'applicazione.
- Consumo indicativo per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite: 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>.

## Avvertenze

- Non mescolare con altre sostanze.
- Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
- Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 5°C.

## Confezione

- 60 sacchi da 25 kg.

**Caratteristiche Tecniche**

Densità in confezione (kg/m <sup>3</sup> )	1.500 ca.
Densità in opera (kg/m <sup>3</sup> )	1.750 ca.
Granulometria max. (mm)	1,2 ca.
Tempo di lavorabilità (minuti)	45 ca.
Acqua di impasto (litri/sacco)	6 ca.
Consumo indicativo (kg/m <sup>2</sup> )	2,5 – 3 ca.
Reazione al fuoco (D.M. 10/3/2005)	Euroclasse A1 (incombustibile)
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg, pari a 1.500 kg di prodotto sfuso
Condizioni di conservazione	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione
Durata (D.M. 10 maggio 2004)	Massimo dodici mesi dalla data di confezionamento.
Marcatura CE	UNI EN 998-2

**Note**

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore. Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito [lecabloccolaterlite.it](http://lecabloccolaterlite.it)

Edizione 03/2025 – Revisione 01

